

Hevea

Hevea brasiliensis Muell. Arg.

Anvendelse

Gulve
Møbler
Særlige anvendelser

Oprindelse

Asien
Sydamerika
Afrika

Farve

Gullig

Brugsklasse

Uden imprægnering:	Klasse: 1
Med imprægnering:	Klasse: -

Holdbarhedsklasse

Kerneved:	Klasse: 5
Splintved:	Klasse: 5

Imprægnerbarhed

Kerneved:	Klasse: 1
Splintved:	Klasse: 1

Mekaniske og fysiske egenskaber

Densitet:	550 kg/m ³
Elasticitetsmodul:	9200 N/mm ²
Bøjningsstyrke:	95 N/mm ²
Trykstyrke:	50 N/mm ²
Trækstyrke:	85 N/mm ²
Hårdhed:	32 N/mm ²
Svind fra frisk til absolut tør tilstand:	3,0 % radial 6,0 % tangential 7,5 % volumen
Findes styrkesorteret:	Nej

Egenskaber ved brand

Indbrændingshastighed:	-
Reaktion ved brand, ubehandlet:	-
Reaktion ved brand, behandlet:	-
Reaktion ved brand, gulv:	D _{fi} -s1