

Ibenholt, Macassar

Diospyros celebica

Anvendelse

Møbler

Særlige anvendelser

Oprindelse

Asien

Afrika

Farve

Mørkebrun/sort

Grålig

Hvidlig

Gullig

Brugsklasse

Uden imprægnering:

Klasse: 1 - 4

Med imprægnering:

Klasse: -

Holdbarhedsklasse

Kerneved:

Klasse: 1

Splintved:

Klasse: 5

Imprægnerbarhed

Kerneved:

Klasse: 4

Splintved:

Klasse: -

Mekaniske og fysiske egenskaber

Densitet:

960 kg/m³

Elasticitetsmodul:

11000 N/mm²

Bøjningsstyrke:

110 N/mm²

Trykstyrke:

65 N/mm²

Trækstyrke:

- N/mm²

Hårdhed:

84 N/mm²

Svind fra frisk til absolut tør tilstand:

8,2 % radial

12,8 % tangential

21,4 % volumen

Findes styrkesorteret:

Nej

Egenskaber ved brand

Indbrændingshastighed:

-

Reaktion ved brand, ubehandlet:

-

Reaktion ved brand, behandlet:

-

Reaktion ved brand, gulv:

N/A