

Iroko

Milicia excelsa, Milicia regia

Anvendelse

Facadebeklædning
Terrasser
Gulve
Møbler
Havnekonstruktion
Hegn
Særlige anvendelser

Oprindelse

Afrika

Farve

Brunlig
Grålig
Gullig

Brugsklasse

Uden imprægnering:	Klasse: 1 - 3
Med imprægnering:	Klasse: -

Holdbarhedsklasse

Kerneved:	Klasse: 1 - 2
Splintved:	Klasse: 5

Imprægnerbarhed

Kerneved:	Klasse: 4
Splintved:	Klasse: 1

Mekaniske og fysiske egenskaber

Densitet:	630 kg/m ³
Elasticitetsmodul:	10200 N/mm ²
Bøjningsstyrke:	110 N/mm ²
Trykstyrke:	69 N/mm ²
Trækstyrke:	79 N/mm ²
Hårdhed:	33 N/mm ²
Svind fra frisk til absolut tør tilstand:	4,0 % radial 6,0 % tangential 10,5 % volumen
Findes styrkesorteret:	Ja
Typisk styrkeklasse:	D40

Egenskaber ved brand

Indbrændingshastighed:	-
Reaktion ved brand, ubehandlet:	-

Reaktion ved brand, behandlet:

Reaktion ved brand, gulv:

-

D_{fl}-s1