

Robinie

Robinia Pseudoacacia

Anvendelse

Indvendig beklædning
Terrasser
Gulve
Møbler
Havnekonstruktion
Hegn
Særlige anvendelser

Oprindelse

Europa
Nordamerika

Farve

Rødlig
Gullig

Brugsklasse

Uden imprægnering:	Klasse: 1 - 4
Med imprægnering:	Klasse: -

Holdbarhedsklasse

Kerneved:	Klasse: 1 - 2
Splintved:	Klasse: 5

Imprægnerbarhed

Kerneved:	Klasse: 4
Splintved:	Klasse: 1

Mekaniske og fysiske egenskaber

Densitet:	740 kg/m ³
Elasticitetsmodul:	11300 N/mm ²
Bøjningsstyrke:	136 N/mm ²
Trykstyrke:	73 N/mm ²
Trækstyrke:	136 N/mm ²
Hårdhed:	34 N/mm ²
Svind fra frisk til absolut tør tilstand:	4,4 % radial 6,9 % tangential 11,4 % volumen
Findes styrkesorteret:	Nej

Egenskaber ved brand

Indbrændingshastighed:	DS/EN 1995-1-2
Reaktion ved brand, ubehandlet:	D-s2,d0
Reaktion ved brand, behandlet:	B-s1,d0 kan opnås. Kontakt leverandør.

Reaktion ved brand, gulv:

D_{fl}-s1