

Wengé

Millettia laurentii

Anvendelse

Indvendig beklædning

Gulve

Møbler

Særlige anvendelser

Oprindelse

Afrika

Farve

Mørkebrun/sort

Brunlig

Grønlig

Grålig

Hvidlig

Brugsklasse

Uden imprægnering:

Klasse: 1-4

Med imprægnering:

Klasse: -

Holdbarhedsklasse

Kerneved:

Klasse: 2

Splintved:

Klasse: 5

Imprægnerbarhed

Kerneved:

Klasse: 4

Splintved:

Klasse: -

Mekaniske og fysiske egenskaber

Densitet:

750 kg/m³

Elasticitetsmodul:

17000 N/mm²

Bøjningsstyrke:

140 N/mm²

Trykstyrke:

75 N/mm²

Trækstyrke:

- N/mm²

Hårdhed:

24 N/mm²

Svind fra frisk til absolut tør tilstand:

5,0 % radial

9,0 % tangential

14,3 % volumen

Findes styrkesorteret:

Nej

Egenskaber ved brand

Indbrændingshastighed:

DS/EN 1995-1-2

Reaktion ved brand, ubehandlet:

D-s2,d0

Reaktion ved brand, behandlet:

-

Reaktion ved brand, gulv:

D_{fl}-s1